

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

GP 500 leicht

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Primo Color GP 500 leicht ist ein hochwertiger, sehr ergiebiger Innenputz zum Glätten für die Verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen, insbesondere auch Mischmauerwerk mit unterschiedlicher Saugfähigkeit sowie für wärmedämmendes Mauerwerk. Er entspricht der Mörtelgruppe P IV a der DIN 18550 und ist damit für alle Wand- und Deckenputze - auch in häuslichen Küchen und Bädern - zugelassen. | | |
| Eigenschaften: | Primo Color GP 500 leicht zeichnet sich durch hohes Wasserrückhaltevermögen, gutes Standvermögen und hervorragende Glätteigenschaften aus. | | |
| Materialverbrauch: | Putzdicke: 10 mm | ca. 8-8,5 kg/m ² | ca. 3,6 m ² /Sack 30 kg/Sack |
| Verarbeitung: | <p>Mit Primo Color GP 500 leicht wird maschinell ein einlagiger Putz auf allen üblichen Putzgründen hergestellt.</p> <p>Der Putzgrund muss saugfähig, fest, trocken und frostfrei sein. Staub, lose Teile, Schalmittelreste, Sinterhaut etc. sind vom Putzgrund gründlich zu entfernen. Oxydierbare Metallteile vor dem Putzen mit Korrosionsschutz versehen. Stark oder unterschiedlich saugende Putzgründe sind mit Primo Color Aufbrennsperre zu grundieren. Betonflächen und andere glatte und schwach saugende Untergründe mit Primo Color Quarzgrund vorbehandeln. Auf frischem oder feuchtem Beton darf nicht geputzt werden. Die Restfeuchte im Beton muss unter 3 % liegen. Über labilen Untergründen und Materialwechseln Bewehrung einbetten und Putzdicke von mindestens 10 mm einhalten. Putzarbeiten dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn Luft- und Putzgrundtemperaturen über +5°C betragen. Nur saubere Gefäße und Werkzeuge sowie sauberes Wasser verwenden. Wasserzugabe an der Putzmaschine möglichst hoch einstellen.</p> <p>Grundputzausführung: Primo Color GP 500 leicht auftragen, plan verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachziehen.</p> <p>Glättputzausführung: Nachgezogenen Putz mit Schwammscheibe aufschlänmen und glätten. Für erhöhte Anforderungen wird zusätzliches Wasserglätten empfohlen. Nach dem Putzen für gute Querbelüftung sorgen. Bei Beton-Deckenplatten die Putzflächen an den Rändern, sobald der Putz abbindet, senkrecht einschneiden. Achtung: Hohe Temperaturen, Durchzug, verschmutztes Werkzeug oder verschmutztes Wasser können die Verarbeitungszeit erheblich reduzieren!</p> | | |
| Technische Daten: | Ergiebigkeit: | ca. 1200 l/t | Auftragsstärke i.M.: 10 mm |
| | Druckfestigkeit: | > 2,0 N/mm ² | Brandverhalten: A1 |
| Lagerung: | Trocken lagern. Angebrochene Säcke verschlossen halten. Ca. 3 Monate ab Herstellungsdatum im Originalgebinde. | | |

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

Sicherheitshinweise:

Mörtel reagiert mit Wasser alkalisch, deshalb:
Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Lieferform:

In Papiersäcken à 30 kg
Im Silo

35 Sack/Palette

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig überwacht. Zusätzlich unterliegen wir der Güteüberwachung nach DIN 18557 Werkmörtel: Herstellung, Überwachung und Lieferung. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.