

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

Primo Color EG-Farbe

Art.-Nr. 7500120

Produktbeschreibung:

Fassadenfarbe auf Siloxan- Acrylatbasis. Systemprodukt in den PRIMOCOLOR-WDV-SYSTEMEN.

Wetterbeständig nach DIN 18363. Hervorragend wasserdampfdurchlässig (Sd-Wert: < 0,14 m) und wasserabweisend (Wasseraufnahmekoeffizient: W₂₄-Wert < 0,1 kg / m²h^{0,5}), spannungsarm, alkaliresistent, wasserverdünnsbar und umweltfreundlich.

Leicht verarbeitbar und sehr gut deckend. Algizid und fungizid ausgerüstet.

Anwendungsgebiet:

Egalisationsanstrich von weißen und gefärbten PRIMOCOLOR -Edelputzen.
Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein sowie Altanstrichen von Dispersionsfarben.

Untergrund:

Trockene und gut abgebundene PRIMOCOLOR -Edelputze sowie alle fachgerecht vorbereitete Untergründe. (Siehe auch TM-Untergrundvorbereitung).

Materialverbrauch:

Egalisations-Anstrich:

Ca. 200 bis 250 ml /m²

Renovierungsanstrich:

Ca. 150 bis 200 ml /m² .

Verarbeitung:

Mit Farbwalze oder Streichbürste

Für den Egalisationsanstrich:

Ein Anstrich unverdünnt bis max. 5 % verdünnt.

Für Renovierungsanstrich sowie kräftige und intensive Farbtöne: 1. Anstrich 5 bis 10 % Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt oder bis max. 5 % Wasser verdünnt

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Egalis-Fassadenfarbe und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Hinweis:

Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit der gleichen Ansatznummer verwendet werden.

Trocknungszeit:

Ca. 12 h bei 20°C und 65% rel.-Luftfeuchte

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

Technische Daten:

Bindemittel:	Siloxan- Acryl - Copolymerbasis
Pigment:	Titandioxid und spezielle mineralische Füllstoff-Kombination
Verdünnungen:	Wasser, max. 5 bis 10%
Spez. Gew:	Ca.: 1,52 g/cm ³
Glanzgrad:	Matt
Farbton:	Weiß
Abtönen:	Pastelltöne max. 3% PRIMOCOLOR- Volltonfarben Kräftige Farbtöne ab Werk. Hellbezugswert>20 für WDVS.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Gefahrstoffverordnung:	Entfällt
Abgaben zum Transport	Kein Gefahrgut
Produkt-Code:	M - DF 02

Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information vom örtlichen Entsorger einholen.